

**BANDTRANSPORT EUROPE**

Bandopbouw

Weefsel	
Weefsellagen	2
Weefsel bovenzijde	Polyester monofilament, breedtestabel
	R
Weefsel tussenlaag	-
	-
Weefsel onderzijde	Polyester monofilament, breedtestabel, antistatisch, geluidsarm
	RXA

Type 26-35A/19
Zwart

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	1,2 mm	0,047 inch	Dikte onderzijde	0 mm	0 inch
Materiaal bovenzijde		PVC	Materiaal onderzijde		Weefsel
Profiel bovenzijde		Langsrib	Profiel onderzijde	-	
Hardheid (° ShoreA)		35			

Technische data

Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal		0,15	Kracht voor 1% rek	10 N/mm	57 lbf/inch
Banddikte	3,2 mm	0,126 inch	Maximale bandspanning	18 N/mm	102 lbf/inch
Gewicht	3,4 kg/m²	0,69 lb/ft²	Maximale rek		2 %
Aanbevolen voorspanning	4-7 N/mm	22-39 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning rek		0,4-0,7 %			

Rol

Rolondersteuning	Ja	Minimale roldiameter buiging	40 mm	1,57 inch
Glijondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contra buiging	80 mm	3 inch
Trogondersteuning	Nee			

Internationale standaards

FDA conform	Nee	EU conform	Nee
USDA conform	Nee	ATEX conform	Nee

Eigenschappen

Olief- en vetbestendig	Nee		Maximum	80 °C	176 °F
Antistatische deklaag	Nee				
Antistatisch weefsel	Ja				
Vlamdovend	Nee		Minimum	-10 °C	14 °F
Breedtestabel	Ja				
Kleur	Zwart				

Lasgegevens voor warmtepers

Persdruk	1,5 Bar	Temperatuur perselement bovenzijde	185 °C	365 °F
		Temperatuur perselement onderzijde	185 °C	365 °F
		Temperatuur thermokoppel	170 °C	338 °F

Laatste wijziging op: 04-11-2019

The information contained in this document is based on trials under standard conditions carried out by Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. New knowledge and experiences can lead to modifications and changes within a short time without prior notice. No liability whatsoever can be accepted by Bandtransport Europe B.V. with regard to the handling processing or use of the product or products concerned which much in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.